ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

от «20» декабря 2024 г.
№ 201224/1-40

Наименование продукции: Щебень гранитный фракции св. 11,2 до 16,0 мм.
Разновидность щебня: Щебень из горных пород
Нормативный документ **ГОСТ 32703-2014**
Производитель: ООО «Лизинг-Оптима»
Карьер «Озерный»

Качественные показатели щебня

Месторождение: «Озерный»

№ п/п	Наименование показателя	*Результаты испытаний*
1	*Гранулометрический состав щебня*	марка 90/10
	Размеры ячеек контрольных сит, мм:	*проход через сита, % по массе*
	2D	100,0
	1,4D	100,0
	D	98,7
	d	7,6
	d/2	1,1 4,4
2	*Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы*	Л10
3	*Марка по сопротивлению дроблению и износу*	И1
4	Марка по дробимости щебня	М1200
5	*Содержание зерен слабых пород*, %	2,1
6	Марка по морозостойкости	F300
7	*Содержание пылевидных и глинистых частиц*	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,01
8	Содержание глины в комках, % по массе	0,0
9	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	
	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов (*Аэфф, Бк/кг*)	225±25
10	Устойчивость структуры зерен щебня против распадов	
	Потеря массы при распаде, %	1,3
11	Содержание вредных компонентов и примесей	
	Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимых в щелочах	42,1
	Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO_3, % по массе	0,3
	Пирит, % по массе	1,4
	Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	0,02
	Свободные волокна асбеста. % по массе	0,01
	Угля и древесных остатков, % по массе	0,2
	Породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) % по объему каждого и их суммы, %	5,6 7,2
12	Содержание органических примесей	нет
13	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль	МДУ
14	*Насыпная плотность*, т/м^3	1,37

Количество продукции	—
Наименование и адрес потребителя:	—
Контролер	

М.П.

Образец